SINTOPEINTURE

Pare Chocs et Spoiler

CLASSIFICATION

Peinture spéciale pour pare chocs spoilers en polypropylène et ABS
Elastique, résistante, permet de rénover en peu de temps les parties plastiques d'un véhicule

CARACTERISTIQUES

TYPE DE LIANT	Métacrylate de butyle et méthyle
COULEURS	A la demande
VISCOSITE	12" F4 à 20 ° C
DILUTION	Solvants aromatiques en quantité inférieure à 12,5 %
PRESSION DE L'AEROSOL	De 4,2 à 4,8 bar à 23 ° C De 7,6 à 8,4 bar à 50 ° C
TEMPS DE SECHAGE A l'air à 20 °c	Hors poussière : 5 à 10 mn Au toucher : 15 à 20 mn Total : 16 à 20 heures
BRILLANCE	
COUVERTURE MOYENNE	Environ 1 m2 pour un aérosol de 400 ml
STOCKAGE	En lieu frais et ventilé
DATE DE PEREMPTION	Pas de date de péremption

APPLICATION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les instructions sur le mode d'emploi
Le support doit être parfaitement dépoli, nettoyé et dégraissé avec un produit anti silicone de préférence. Avant usage, bien agiter l'aérosol environ 2 minutes. Vaporiser par traits croisés et légers à une distance de 25 cm/30 cm
Si nécessaire, répéter l'opération après quelques minutes .

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire . Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle , aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit .

SINTO Parc d'activités Napollon - av. des Templiers 13676 Aubagne cedex
Tél.: 33 (0) 4 42 18 59 59 - www.sinto.fr